

BCR

RED line refinishing



Papildomi komponentai

321 BCR Clear coat 2:1

Dviejų komponentų, su vidutiniu kiekiu kietųjų dalelių (MS), skaidrus lakas pilnam ir daliniam dažytų paviršių remontui.

Tai paprastas ir ekonomiškai naudoti lakas, kuris labai lengvai užsineša ir ilgą laiką išlaiko natūralų blizgesį. Atsparus atmosferos, cheminiams ir mechaniniams poveikiams, pageltimui, greitai džiūna ir greitai bei lengvai poliruoja.

Spalva
Skaidrus



2:1 pagal tūrį
100:49 pagal svorį



20°C - 3h



0%



F/A, 20°C -
17-18 s



1.3 - 1.5 mm
2-4 bar
2=40-60µm



5-10 min



12h - 20°C
35 min - 60°C



2004/42/EC
(840g/l) 630 g/l

Artikulo nr.	Produkto pavadinimas	Tūris	Kiekis, vnt.
109068	Clear Coat 2:1	1,0 l	6

Artikulo nr.	Produkto pavadinimas	Tūris	Kiekis, vnt.
109066	30H Hardener	0,5 l	6

Papildomi komponentai

- **30H BCR Hardener**
lako kietiklis



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Versija 3.0.

2021/02

321 BCR CLEAR COAT 2: 1

Dviejų komponentų, su vidutiniu kiekiu kietųjų dalelių (MS), skaidrus lakas pilnam ir daliniam dažytų paviršių remontui. Tai paprastas ir ekonomiškai naudoti lakas, kuris labai lengvai užsineša ir ilgą laiką išlaiko natūralų blizgesį. Atsparus atmosferos, cheminiams ir mechaniniams poveikiams, pageltimui, greitai džiūna ir greitai bei lengvai poliruoja.

Papildomi komponentai

30H BCR hardener - lako kietiklis

DARBO SU PRODUKTU TAISYKLĖS

Paviršiaus paruošimas ir valymas




Pagrindas: paviršiai su bazine danga

Paviršiaus paruošimas: Po šlifavimo pašalinkite nuo paviršiaus visus teršalus, įskaitant šlifavimo produktus.


Prieš užnešant laką, nuriebalinkite paviršių.

Gaminio paruošimas darbui




Produktų maišymas:

2:1 pagal tūrį, 100:49 pagal svorį



Mišinio gyvybingumas esant 20 ° C:

3 h



Skiedimas: 0%

Produkto naudojimas




Purkštuvai: 1,3-1,5 mm

Slėgis: 2-4 barai


Sluoksnių skaičius: 2

Sausos plėvelės storis: 20-30 µm / sluoksnis



Tarp sluoksnių ir galutinis išlaukimas:

5 - 10 minučių



Džiovinimas: surinkimo galimybė

12 h prie 20°C

35 min prie 60°C

Produkto savybės



Klampa FORD 4, 20 °

C: 17-18 sek

Tankis esant 20 ° C: 0.95 kg / l

Medžiagų sunaudojimas: 10-12 m² / l



2004/42 / EB

(840g / l) 630 g / l

Spalvos: bespalvis

Garantijos laikotarpis neatidarytoje originalioje pakuotėje:

48 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Papildomos sąlygos




Naudojant būtina užtikrinti saugos reikalavimus. Venkite kontakto su oda ir akimis. Dirbkite tik gerai vėdinamose vietose. Dirbdami naudokite asmenines kvėpavimo sistemos apsaugos priemones.

Pastabos

• Drėgmė veikia lako komponentus, todėl lakavimo įranga turi būti visiškai sausa. Kietiklio indą iškart po naudojimo uždarykite.

• Nenaudokite, kai santykinė oro drėgmė viršija 70%.

• Nerekomenduojama naudoti žemesnėje nei + 10 ° C temperatūroje. Esant žemai temperatūrai džiovininkite dažymo kameroje



Laikykite vėdinamoje patalpoje nuo +5 C iki +30 C temperatūroje, nelaikykite šaltyje ir tiesioginiuose saulės spinduliuose.

Visi duomenys pateikiami tik informaciniais tikslais. Ši informacija yra pagrįsta gamintojo laboratoriniais tyrimais. Kiekvienas vartotojas, naudodamas šį produktą nesivadovaudamas šiais techniniais dokumentais, tai daro savo rizika. Šiuo atveju gamintojo įmonė neatsako už produkto efektyvumą ir žalą, patirtą dėl netinkamo naudojimo. Plėvelės storis, džiovinimo temperatūra ir kambario drėgmė gali turėti įtakos produkto džiovinimo laikui. Gamintojo įmonė nuolat tobulina savo gaminius ir jų technines charakteristikas