TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Versija 3.0.
2021/02

321 BCR CLEAR COAT 2: 1

Dviejų komponentų, su vidutiniu kiekiu kietųjų dalelių (MS), skaidrus lakas pilnam ir daliniam dažytų paviršių remontui. Tai paprastas ir ekonomiškas naudoti lakas, kuris labai lengvai užsineša ir ilgą laiką išlaiko natūralų blizgesį. Atsparus atmosferos, cheminiams ir mechaniniams poveikiams,pageltimui, greitai džiūna ir greitai bei lengvai poliruojasi.

Papildomi komponentai
30H BCR hardener - lako kietiklis

DARBO SU PRODUKTU TAISYKLĖS

Paviršiaus paruošimas ir valymas

Pagrindas: paviršiai su bazine danga

Paviršiaus paruošimas: Po šlifavimo pašalinkite nuo paviršiaus visus teršalus, įskaitant šlifavimo produktus.

Prieš užnešant laką, nuriebalinkite paviršių.

Gaminio paruošimas darbui

Produktų maišymas:
2: 1 pagal tūrį, 100:49 pagal svorį

Mišinio gyvybingumas esant 20 °C:
3 h

Skiedimas: 0%

Produkto naudojimas

Purkštuvai: 1,3–1,5 mm
Slėgis: 2 -4 barai
Sluoksnių skaičius: 2
Sausos plėvelės storis: 20-30 µm / sluoksnis

Tarpsluoksnis ir galutinis
išlaukimas: **5**-10 minučių

Džiovinimas: surinkimo galimybė
12 h prie 20°C
35 min prie 60°C

Produkto savybės

Klampa FORD 4, 20 ° C:
17-18 sek

Tankis esant 20 ° C: 0.95kg / l

Medžiagų sunaudojimas: 10-12 m2 /l

2004/42 / EB
(840g / l) **630** g / l

Spalvos: bespalvis

Garantijos laikotarpis neatidarytoje originalioje pakuotėje:
48 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Papildomos sąlygos

Naudojant būtina užtikrinti saugos reikalavimus. Venkite kontakto su oda ir akimis. Dirbkite tik gerai vėdinamose vietose. Dirbdami naudokite asmenines kvėpavimo sistemos apsaugos priemones.

Laikykite vėdinamoje patalpoje nuo +5 C iki +30 C temperatūroje, nelaikykite šaltyje ir tiesioginiuose saulės spinduliuose.

Pastabos

- Drėgmė veikia lako komponentus, todėl lakavimo įranga turi būti visiškai sausa. Kietiklio indą iškart po naudojimo uždarykite.
- Nenaudokite, kai santykinė oro drėgmė viršija 70%.
- Nerekomenduojama naudoti žemesnėje nei + 10 ° C temperatūroje. Esant žemai temperatūrai džiovinkite dažymo kameroje

Visi duomenys pateikiami tik informaciniais tikslais. Ši informacija yra pagrįsta gamintojo laboratoriniais tyrimais. Kiekvienas vartotojas, naudodamas šį produktą nesivadovaudamas šiais techniniais dokumentais, tai daro savo rizika. Šiuo atveju gamintojo įmonė neatsako už produkto efektyvumą ir žalą, patirtą dėl netinkamo naudojimo. Plėvelės storis, džiovinimo temperatūra ir kambario drėgmė gali turėti įtakos produkto džiūvimo laikui. Gamintojo įmonė nuolat tobulina savo gaminius ir jų technines charakteristikas.